

ISO Fassadenfarbe Ölverstärkt



Produktbeschreibung:



ISO Fassadenfarbe Ölverstärkt ist eine voll diffusionsdurchlässige Fassadenfarbe auf Wasserbasis, die mit Trockenöl verstärkt wurde und Algizide gegen Oberflächenverschmutzung enthält.

ISO Fassadenfarbe Ölverstärkt hat unglaublich gute Hafteigenschaften selbst auf Oberflächen mit geringer Haftkraft, wie auf alten Farb- und Kalkschichten.

ISO Fassadenfarbe Ölverstärkt besteht aus Füllmaterialien und Pigmenten, die für eine sehr langsame Zersetzung und eine selbstreinigende Oberfläche sorgen. ISO Fassadenfarbe Ölverstärkt hat eine Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren im Außenbereich, wenn sie ordnungsgemäß auf eine geeignete Oberfläche aufgebracht wird.

Anwendung:



ISO Fassadenfarbe Ölverstärkt kann innen und außen als Fassadenfarbe auf mineralischen Oberflächen wie Beton, Putz, Ziegeln, Faserzement, Gasbeton, Kalksandstein usw. eingesetzt werden.

Anwendung sowohl auf neuen wie auf alten Oberflächen, die zuvor schon gestrichen oder gekalkt worden sind. Es ist wichtig, dass Schmutz, Grünbeläge, lose Farbreste und Risse mit einer harten Bürste oder einem Hochdruckreiniger gründlich beseitigt bzw. abgekratzt werden, bevor die Farbe aufgebracht wird. Üben Sie nicht zu viel Druck aus, da dies die Oberfläche beschädigen könnte. Vor der Anwendung sollte die Oberfläche auch gut trocken sein. Wir empfehlen einen Voranstrich mit ISO Fassadenfarbe Ölverstärkt. Fassadenfarbe Ölverstärkt mit ca. 10 - 20 % Wasser verdünnen, besonders bei sehr trockenen und saugenden Untergründen: Wir empfehlen zweimaligen Anstrich, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Technische Daten:



Struktur: Ölverstärkte Fassadenfarbe auf Wasserbasis mit lichtbeständigen Pigmenten und wetterbeständigen Füllmaterialien.

Farben: Sand, Hell Schiefer grau, Hell grau, Anthrazit, Hell gelb, Cream weiss Weiss

Verpackungsgrößen: 20 Liter

Glanz: Matt mit Glanz 5

Trockenzeit: ca. 1 - 2 Stunden bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte, Überstreichen nach ca. 3 Stunden.

Aufbringung: Pinsel, Farbrolle und Spritzpistole (Düsengröße 0,018 - 0,027 Zoll).

Volumentrockenmasse: ca. 1,4 kg/Liter je nach Basis und Farbe.

VOC des Produkts: maximal 38 g/Liter.

Deckkraft: ca. 4 - 6 m²/Liter.

Verdünnung: mit Wasser

Reinigung: Werkzeuge usw. in lauwarmem Seifenwasser reinigen.

Aufbewahrung: Trocken und frostfrei, nicht erreichbar für Kinder.

Vorteile

Unglaublich gute Haftkraft

Einsatz innen und außen

Bis zu 10 Jahre im Außenbereich, wenn die Farbe ordnungsgemäß auf eine geeignete Oberfläche aufgebracht wird.

Iso Paint Nordic A/S
Tvaervej 8
6640 Lunderskov
Danmark

Tlf +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.dk
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC A/S