

TG 80 Start

Grundierung in Hochglanz



Produktbeschreibung



TG 80 Start wird als Grundierung für HB 80 Finish benutzt. Das fertige Dachbeschichtungssystem ist hochglänzend. Das Hochglanzsystem ist UV- und wetterbeständig, diffusionsfähig, wasser- und schmutzabweisend, dauerelastisch – einfach die Optimale Dachbehandlung.

Anwendung:



Vor der Behandlung muss das Dach von Schmutz, Algen und Moos gereinigt werden. Wenn das Dach sauber und trocken ist, wird TG 80 START aufgetragen. Für ein noch besseres Ergebnis empfehlen wir eine Spritzpistole. 1-2 Stunden später, je nach Wetter und Luftfeuchtigkeit, kann HB 80 FINISH Dachbeschichtung aufgetragen werden.

Wir empfehlen eine Probe wegen der Verträglichkeit zu machen.

Technische Daten:



Farbe: Schwarz, Ziegelrot, Bordeaux, Mokka, Anthrazit, Oxydrot, Rotbraun, Laub grün und Blauschwarz. **Verdünnung:** Mit Wasser, falls notwendig. **Ergiebigkeit:** 6m² pro Liter. **Arbeitsgeräte:** Pinsel, Rolle oder Spritzpistole. **Glanz:** Ca. Glanz 10. **Festkörpergehalt:** Ca. 55%. **Trocknungszeit:** Ca. 1 Stunde bei 20° C. **Lagerung:** Trocken und frostsicher. Nicht in Reichweite von Kindern!

Vorteile

Perfekte Oberfläche Vorbereitung für HB 80 Finish Dachbeschichtung



Iso Paint Nordic A/S
Tvaervej 8
6640 Lunderskov
Denmark

Tlf +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.com
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC A/S