

# Isonit<sup>®</sup> Dachbeschichtung

Glanz 12 (Matt), Glanz 20 (Seidenglanz) und Glanz 50 (Glänzend)



## Produktbeschreibung



Isonit ist eine wetterbeständige Dachbeschichtung auf 100% Reinacrylatbasis. Das Material zeichnet sich durch hohe Deckkraft, handwerksgerechte Verarbeitungseigenschaften, sowie schnelle Trocknung aus. ISONIT ist UV- und wetterbeständig, diffusionsfähig, wasser- und schmutzabweisend und 197% dauerelastisch.

## Anwendung:




Vor der Behandlung wird das Dach mit Iso A-Clean gereinigt. Die Dachfläche muss ganz sauber und trocken sein. Je besser das Dach gereinigt wird, desto länger hält der Effekt der beschichtung an.

Isonit Dachbeschichtung kann mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole aufgetragen werden. Der Vorgang darf nur bei stabilem Wetter und ohne Regengefahr durchgeführt werden!

1. Bei der ersten Behandlung soll die Farbe mit 20% Wasser verdünnt werden.
2. Eine zweite unverdünnte Behandlung soll nach trocknung erfolgen

**Wir empfehlen eine Probe wegen der Verträglichkeit zu machen.**

## Technische Daten:



**Farbe:** Schwarz, Anthrazitgrau, Rotbraun, Hellgrau, Mokka, Bo deauxrot, Ziegel-rot, Anthrazitgrau dunkel, Schiefer grau, Oxydrot, Schwedisch Rot, Blauschwarz und Alugrau. **Untergründe:** Ziegel- und Betondächern, Eternit, Kunstschiefer und Faserzement dächern **Verdünnung:** Mit Wasser, falls notwendig. **Ergiebigkeit:** Auf saugenden Oberflächen 5-10 m<sup>2</sup> pro Liter.

**Arbeitsgeräte:** Pinsel, Rolle oder Spritzpistole. **Glanz:** 12, 20 und 50

**Trocknungszeit:** ca. 1 Stunde bei 20° und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 50-60% RF

**Reinigung:** Pinsel, Spritzpistole etc. können mit Wasser gereinigt werden

**Lagerung:** Trocken und frostsicher. Nicht in Reichweite von Kindern gelassen.

## Zertifikat

Wie wir erfüllen und zu übertreffen Normen

**Haftfestigkeit gemäss DIN EN ISO 4624**  
-Bewertet als SEHR GUT

**Reißdehnung / Rissfestigkeit gemäss DIN 53 504**  
-Bewertet als hoch elastisch 197%  
Reißdehnung

**Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 7783-2**  
- Bewertet als SEHR GUT

**Wasserdurchlässigkeit gemäss DIN EN ISO 1062-3**  
- Bewertet als GUT

**Kurz- und Freibewitterung gemäss DIN EN ISO 4892-3, DIN 53 166 und DIN EN ISO 2810 Keine Änderung in der Haltbarkeit und geringe Veränderung in Glanz und Farbe.**  
-Bewertet als SEHR GUT

**Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN 4102 Teil 7**  
- Bewertet als ok



### Iso Paint Nordic A/S

Tvaervej 8  
6640 Lunderskov  
Denmark

Tlf +45 7633 3114  
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.com  
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC A/S