

# Rubber Dachbeschichtung



## Produktbeschreibung

Rubber Dachbeschichtung ist eine ganz speziell elastische Farbe, die eine massive und gummiähnliche Konsistenz nach dem Trocknen erhält. Sie kann auch für stark verwitterte und undichte Dächer benutzt werden. Die besonderen Eigenschaften dieser Dachfarbe ermöglichen die Anwendung auf verschiedenen Oberflächen wie: Eternit, Beton, Dachpappe, Ziegel, Holz, Putz, Blech etc. Iso Rubber Dachbeschichtung vermindert Moos- und Algenbewuchs, und beinhaltet auch einen UV-Filter. Rubber ist sehr elastisch. Die Elastizität liegt bei 500-700%. Diese Eigenschaft ist bis - 20 °C gewährleistet.

## Anwendung:



Das Dach muss sorgfältig von Schmutz, Algen und Moos gereinigt werden. Iso Rubber Dachbeschichtung kann mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole aufgetragen werden. Das beste Ergebnis erhalten Sie mit der Spritzpistole. Bitte beachten Sie, dass die Farbe großzügig aufgetragen muss, insbesondere, wenn das Dach undicht oder stark verwittert ist. Bei stark verwitterten Oberflächen, kann ein Armierungsnetz in die nasse Farbe gelegt werden. Danach wird die Farbe noch 1-2-mal aufgetragen. Jeder Anstrich muss zu 100% trocken sein, bevor eine erneute Nachbehandlung durchgeführt werden kann. Eine Lüftung im Dach pro 30-35 m2 ist zu empfehlen.

**Wir empfehlen eine Probe wegen der Verträglichkeit zu machen.**

## Technische Daten:



**Farbe:** Schwarz, Anthrazit, Hellgrau, Ziegel rot, Rotbraun, Mokka und Alugrau. **Verdünnung:** Mit Wasser, falls notwendig. **Ergiebigkeit:** Auf saugenden Oberflächen 3 m2 pro Liter. **Arbeitsgeräte:** Pinsel, Rolle oder Spritzpistole. **Glanz:** Ca. 10. **Trockenstoffinhalt:** Ca. 65%. **Trocknungszeit:** Ca. 1 Stunde bei 20° C, abhängig von der aufgetragenen Menge, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. **Nachbehandlung:** Der 2. Anstrich kann nach 1-2 Tagen erfolgen, wenn der 1. Anstrich zu 100% trocken ist. **Reinigung:** Pinsel, Spritzpistole etc., können mit Wasser gereinigt werden.

## Vorteile

**Eine ganz speziell elastische Farbe**

**Sehr elastisch. Die Elastizität liegt bei 500-700%**

**Hält seine Elastizität bis zu minus 20 °C**

**Für undichte und beschädigte Dächer**



**Iso Paint Nordic A/S**  
Tvaervej 8  
6640 Lunderskov  
Denmark

Tlf +45 7633 3114  
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.com  
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC A/S